

## ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL TIPO AC-II – FIXA PISO – USO INTERNO E EXTERNO

### INDICAÇÕES:

- É indicada para revestimentos cerâmicos até 45 x 45 cm, em paredes e pisos de ambientes Internos e Externos.
- Revestimentos cerâmicos em: banheiros, cozinhas, garagens, lavanderias, varandas, pátios, sacadas e calçadas.

### NÃO É INDICADO:

- Churrasqueiras, lareiras, frigoríficos
- Cerâmicas tipo porcelanato e pedras naturais.

### BASES PARA APLICAÇÃO:

- Reboco e contra piso, desempenados ou sarrafeados, curados pelo menos há 14 dias.
- Alvenarias de blocos vazados ou outro bloco qualquer, conforme Norma Técnica NBR 13754.
- A superfície não pode apresentar desvio algum (recomenda-se usar prumo e planeza), devendo estar totalmente limpa, seca, sem pó ou qualquer indício de óleo, graxa, tintas e outros resíduos que possam impedir a aderência da argamassa.

### PREPARO DO PRODUTO:

#### 1. PREPARO

Separe todas as ferramentas de trabalho. Não esquecer de utilizar óculos e luvas de borrachas para sua proteção.

#### 2. MISTURA

Utilize um recipiente limpo e sem vazamentos. Misture a **Argamassa Colante Flexível ACII Fixa Piso** com água limpa para a proporção aproximada de 1 litro de água para cada 5 kg de argamassa até se tornar uma mistura homogênea, pastosa, firme e sem grumos secos.

#### 3. TEMPO DE UTILIZAÇÃO:

- Deixar a mistura em repouso por 15 minutos e remisturá-la no início da aplicação, sem adicionar água.
- O produto deve ser utilizado no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos depois de misturado com água. Sempre que o produto ficar em repouso, remisture-o antes do uso, sem adicionar água.

## APLICAÇÃO:

- Espalhe a **Argamassa Colante Flexível ACII Fixa Piso** em camadas de 3 a 5 mm com o lado liso da desempenadeira de aço. Em seguida passe o lado denteado em ângulo aproximado de 60° em relação à base, formando cordões e sulcos.
- A argamassa retirada com os dentes da desempenadeira, deverá ser remisturada no material, sem adicionar água.
- Aplique a cerâmica sobre os cordões da **Argamassa Colante Flexível ACII Fixa Piso**, fazendo-a deslizar um pouco até a posição final, de maneira que os cordões sejam totalmente esmagados e todo o tardo (verso da peça) fique em total contato com a argamassa. Para isso, pressione a peça cerâmica com os dedos em pequenos movimentos e bata com o martelo de borracha, sem danificar a superfície da cerâmica.
- Aplique também a **Argamassa Colante Flexível ACII Fixa Piso** no verso de qualquer cerâmica que tenham ângulos ou curvas maiores que 1 mm no verso, de modo que sejam totalmente preenchidas.

## CONSUMO:

Varia de 5 a 8 kg/m<sup>2</sup>, dependendo do empeno das peças cerâmicas e do contra piso, e ainda do tamanho das peças cerâmicas, da profundidade das muraturas em seu verso e dimensões dos dentes da desempenadeira.

## LIMPEZA:

- No máximo até 1 hora após o assentamento da cerâmica, com esponja de espuma de borracha, limpa e úmida.
- Finalize a limpeza com estopa de primeira, limpa.
- Nunca use ácidos para fazer limpeza.

## OBSERVAÇÕES:

- O revestimento cerâmico não deve ser assentado sobre a argamassa colante se apresentar película (pontos de secagem).
- Verifique se as peças cerâmicas estão isentas de pó branco em seu verso ou outras impurezas que prejudiquem a aderência da argamassa.

## DADOS TÉCNICOS:

|   |  |
|---|--|
| Espessura da Camada   | 3mm a 5mm  |
| Temperatura do Trabalho <ul style="list-style-type: none"><li>• do ar ambiente</li><li>• da superfície da base</li></ul>      | + 5°C até + 40°C<br>+ 5°C até + 27°C                         |
| Liberar para o Tráfego <ul style="list-style-type: none"><li>• Pessoal da obra com cuidado</li><li>• Todo o tráfego</li></ul> | Após 72 horas<br>Após 14 dias                                |
| Rejuntar  | Após 72 horas  |
| Cor   | Cinza  |
| Composição  | Cimento Portland, agregados e aditivos químicos não tóxicos. |
| Tempo em aberto   | ≥ 15 min (NBR 14081)   |
| Resistência de Aderência para Cura Normal, Cura Submersa e Cura em Estufa   | ≥ 0,5 Mpa (NBR 14081)  |

**VALIDADE:**

12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

**EMBALAGEM:**

Saco plástico de 15 kg.

**ESTOCAGEM:**

Coloque o produto em local seco e arejado, sobre estrado, em pilhas de no máximo 1,5m de altura, em embalagem original fechada.

**ATENÇÃO:**

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. No caso de ingestão procure um médico imediatamente.